

Technische Daten	Technische eigenschappen	STAMSKIN® TOP F 4340	Normen / Normen
Beschreibung	Beschrijving	Mehrschichtverbund Meervoudig gelaagd	
Träger	Onderlaag	Polyamid-jersey / Polyamide-jersey	
Breite	Breedte	etwa / Circa 140 cm	
Rollenlänge	Lengte rol	20 lfm / strekkende meter	
Flächengewicht	Gewicht	780 g/m²	EN ISO 2286-2
Dicke	Dikte	1,0 - 1,2 mm	ISO 5084
Dehnung bei 125 N / 5 cm (Kette/Schuss)	Uitrekking bij belasting 125 N / 5 cm (ketting/inslag)	> 35% / > 55%	
Reissfestigkeit (Kette/Schuss)	Trekweerstand (ketting/inslag)	> 440 N / 5 cm > 280 N / 5 cm	EN ISO 1421
Weiterreisskraft (Kette/Schuss)	Scheurweerstand (ketting/inslag)	> 25 N / > 15 N	EN ISO 13937/1
Scheuerfestigkeit (keine Beschädigungen, Zyklen)	Wrijvingsweerstand (geen schade, cycli)	> 120 000	EN ISO 12947-2 Martindale
Knicken (keine Beschädigung, Hübe)	Plooiweerstand (geen schade, cycli)	400 000	EN ISO 7854
Schimmelhemmend ausgerüstet	Schimmelweerstand	Stufe 0, ausgezeichnet Graad 0, uitstekend	EN ISO 846 - A
Brennverhalten :	Vuurbestendigheid:		
<ul style="list-style-type: none"> • England • Schweiz 	<ul style="list-style-type: none"> • Engeland • Zwitserland 	Konform / Conform 5.3 (Certificate No./Certificaat nr. 6625)	BS 5852 SN 198898 VKF/AEAI DIN 53438 / T2 ÖNORM B 3800/T2 NFP 92.507 Complies US Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Deutschland • Österreich • Frankreich • United States 	<ul style="list-style-type: none"> • Duitsland • Oostenrijk • Frankrijk • Verenigde Staten 	Class K1 / 1,1 mm Class B1 M2 UFAC Fabric - CA 117E FAA-Horizontal - FMVSS 302 BFD IX-1 BIFMA X5.7 Fab Screen RC Konform / Conform Kein Entflammen / Geen ontbranding	AS / NZS 1530-3 EN 1021.1 EN 1021.2 OMI A652 part16 FAR 25.853 Appendix F, Part.1
<ul style="list-style-type: none"> • Australien • Zigarettentest / Streichholztest 	<ul style="list-style-type: none"> • Australië • Sigarettentest / lucifertest 	Konform / Conform Pass / Geslaagd	
<ul style="list-style-type: none"> • Marine-Test • Luftfahrttest 	<ul style="list-style-type: none"> • Marinetest • Luchtvaarttest 		
Garantie	Garantie	5 Jahre / 5 jaar	
Maximale Einsatztemperaturen	Maximale gebruikstemperaturen	- 20° C / + 70° C	
Qualitätssicherung	Kwaliteitsnorm		ISO 9001
Umweltschutzmanagement	Milieuzorgsysteem		ISO 14001

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. / De vermelde technische eigenschappen zijn gemiddelde waarden.

Von Produktion zu Produktion können leichte Abweichungen im Farbton auftreten; wir empfehlen daher, für ein und dasselbe Projekt stets auch Material aus ein und derselben Herstellung zu verwenden. / Omdat er per productie lichte kleurverschillen kunnen ontstaan, raden wij u aan om voor hetzelfde project altijd een textiel te gebruiken van dezelfde productieserie.

Hinweise zur Pflege: Lediglich mit Bürste und Seifenwasser waschen, anschließend mit klarem Wasser spülen. Keine Lösungsmittelhaltigen oder ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen zur Verwendung Ferrari Clean.

Onderhoudsvorschriften: Met borstel en zeepwater inwrijven en vervolgens afspoelen met water. Vermijd het gebruik van reinigingsproducten die oplosmiddelen of olie bevatten. Wij bevelen het gebruik van Ferrari Clean aan.

Verarbeitung: Mit allen in der Möbelherstellung und Polsterei üblichen Verfahren wie Nähen, Klammern, Kleben, Nageln... Keine Lösungsmittelhaltigen Kleber verwenden.

Gebrijkswijze: geschikt voor alle gebruikelijke stofferingen van meubilair: stikken, nieten, lijmen, spijkieren... Geen lijmsoorten gebruiken die oplosmiddelen bevatten.

Zukunftsorientierte Entwicklung

Die Entwicklungsarbeit von Ferrari® basiert auf der strikten Einhaltung aktuellster Vorgaben und Herstellungsprozessen in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz: Wissen auf dem Gebiet der Lebenszyklusanalysen (LZA), Auswahl der besten Komponenten, Öko-Entwicklung. Das Unternehmen erhielt 2003 seine erste ISO 14001- Zertifizierung.

Duurzame Ontwikkeling

Ferrari baseert zijn ontwikkeling op het respecteren van de beste praktijken op het gebied van veiligheid en milieu: kennis van levenscyclusanalyse (LCA), sortering van de beste componenten, eco-ontwikkeling. In 2003 kreeg het bedrijf zijn eerste ISO 14001 certificatie.

FERRARI



FERRARI SA - FRANCE
 BP 54 - 38352 La-Tour-du-Pin Cedex
 Tel: +33 (0)4 74 97 66 49
 Fax: +33 (0)4 74 83 59 71
 E-mail : ferrari@tesf.fr

STAMOID AG
 A Ferrari Group Company
 CH 8193 Eglisau
 Schweiz / Zwitterland
 Tel: +41 (0)44 868 26 26
 Fax: +41 (0)44 868 27 27

FERRARI TEXTILES CORP
 Pompano Beach, FL, USA
 Tel: (954) 942-3600
 Fax: (954) 942-5555

FERRARI CHINA OFFICE
 Shanghai, China
 Tel: 0086 21 62814886
 Fax: 0086 21 62946165